

# Gamsol CIRE 2 en 1

<p align="center"><b>EMULSION 2 EN 1 BOUCHE PORES ET CIRE</b></p>	<p>1 &gt; Phase décapage 2 &gt; Phase protection 3 &gt; Phase entretien</p>	 ATTESTATION N° 192-20098	<p align="center"><b>40 à 50m<sup>2</sup>/L par couche</b></p>	<p align="center"><b>pH 8</b></p>
---	---	---	--	-----------------------------------

► Cire à base de polyuréthane et de copolymères acryliques métalliques : primaire d'accrochage, bouche pores et film de protection.

► Fini brillant, exceptionnellement résistant et durable sur la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques et tout type de sol où les finitions sont couramment utilisées.

► S'utilise également pour les sols béton en atelier.

► Film très dur, résiste à l'abrasion, aux rayures, aux marques de chaussures.

► Antidérapant.

► Cire base aqueuse : facile à appliquer.

► Sèche en 30 minutes sans traces.

► Fusionne bien avec les cires existantes.

Absence de polluants réputés ou suspectés de pouvoir perturber la qualité d'environnements sensibles (organochlorés, pesticides, phtalates, formaldéhyde...) : attestation EXCELL ZONE VERTE délivrée par le laboratoire EXCELL.

## LIEUX D'UTILISATION

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignements, établissement de santé, industries, services techniques, garages, ...

## MODE D'EMPLOI

Décaper les anciennes émulsions. Rincer soigneusement le sol. Sur sol sec, appliquer la cire pure avec un applicateur ou un balai feubert en rayonne. 3 couches minima sont conseillées selon la porosité du sol. Laisser sécher 30-45 min entre chaque couche. Entretien avec un détergent neutre tel que MASTERSOLS et rénover avec GAMSOL RENOV CIRE.

Ne pas utiliser sur des surfaces en marbre ou peintes.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Liquide blanc.

pH : 8.

Densité : 1.03.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020003505005-0719 GAMSOL CIRE 2 EN 1

<p><b>Vous souhaitez une démonstration :</b> contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93</p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a></p>	<p align="center"><b>Pour les équipements de protection individuelle, consultez</b></p> 
---	--	---